



## SC Selfcontained

Selbstdurchschreibepapier, in sich reagierend  
Carbonless paper, self-contained  
Papier autocopiativo, autocontenido  
Papier autocopiant, autonome

### Technische Daten / Technical Data / Datos Técnicos / Données Techniques

Merkmal Property Propiedad Caractéristique	Prüfnorm Standard Norma Norme	Einheit Unit Unidad Unité	Wert Value Valor Valeur			Toleranz Tolerance Tolerancia Tolérance
			SC 48	SC 55	SC-CB 60	
Flächengewicht Basis weight Gramaje Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup> gsm	48	55	60	± 4 %
Dicke Caliper Calibre Epaisseur	ISO 534	µm	68	74	86	± 5
Weiß R457 Brightness R457 Blancura R457 Blancheur R457	ISO 2470	%	94	94	94	± 3
Opazität Opacity Opacidad Opacité	ISO 2471	%	76	81	84	± 3
Reißlänge längs Breaking length md Longitud de rotura Longueur de rupture SM	ISO 1924-1	m	6.500			± 1.500
Feuchte absolut Absolute humidity Humedad absoluta Humidité absolue		%	5,8			± 0,3

Änderungen vorbehalten / subject to change without notice / sujeto a cambio sin previo aviso / sous réserve de modifications